

NEW

● 難燃シリコンスポンジシート

即納品

RoHS
適合品

難燃性UL94V-0を実現したシリコンスポンジシートです。

【特長】

- ・SSGタイプは、耐熱200℃の性能を有したUL適合品です。（認証品ではありません。）
- ・SSBタイプは、耐熱150℃の性能を有したUL認証品です。

即納品リスト

製品コード	耐熱 (℃)	硬度 (°)	色	難燃性	厚さ (mm)	サイズ (mm x mm)	価格 (税別)
SSG-1-1000-1000	200	15	ダークグレー	V-0適合	1	1000x1000	22,000
SSG-3-1000-1000					3		40,000
SSB-1-1000-1000	150	15	ブラック	V-0認証	1		22,000
SSB-3-1000-1000					3		40,000

※上記厚み以外は、最大20mmまであります。別途、お問い合わせください。

難燃性タイプ		SSGタイプ	SSBタイプ
常態物性	見掛け密度 (g/cm ³)	0.50	0.30
	引張強さ (MPa)	1.2	0.4
	伸び (%)	375	150
	引裂強さ (N/mm)	3.9	1.1
耐熱性	引張強さ変化率 (%)	-42	-12
	伸び変化率 (%)	-50	+33
	硬度変化 (ポイント)	+15	+1
	試験条件	180℃×72H	120℃×72H
耐オゾン特性		異常なし	
難燃性試験 (UL94)		V-0 適合	V-0 認証



(左 : SSB、右 : SSG)

(表中の数値は特性の一例であり、規格値ではありません。)